DOW™ VLDPE GRSN-1539 NT 7

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	VLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

فیلم با مدول کم. سازگاری عالی با پلی پروپیلن و پلی اتیلن. فرم گرانولی رزین FLEXOMER DFDA-1010 NT 7 VLDPE. مطابقت با U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.1a. برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید. GRSN-1539 NT 7 رزین پلی اتیلن با چگالی بسیار کم (VLDPE) است که از طریق پلیمریزاسیون فازی گازی از Dow تولید می شود. این یک کوپلیمر اتیلن-بوتن است که انعطاف پذیری و الاستیسیته بالایی را نشان می دهد. می توان از آن در فیلم های تک لایه و هم اکستروژن و در ترکیب با سایر پلی الفین ها برای افزایش سختی ساختار استفاده کرد. فرم گرانولی باعث تسهیل ذوب سریع در ترکیب با پلی پروپیلن یا پلی اتیلن می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-	-
اشکال	ذرات	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.905 g/cm³	-	
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	0.85 g/10 min	-	ASTM D1238
	24 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	91	-	ASTM D2240
	94	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	16.5 MPa	2393.13 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	700 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	152 MPa	22045.78 psi	ASTM D790A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-42.2 C°	-43.96 F°	Internal method
دمای ذوب (DSC)	119 C°	246.2 F°	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.