FLEXOMER™ ETS-9078 NT 7

تولیدکننده	The Dow Chemical Company	**دسته بندی**	VLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های کشش عالی، جزء ترکیبی مدول پایین. مطابق با: U.S. FDA 21 CFR 1520 (c) 3.1a (با محدودیت ها) European Commission Regulation (EU) No 10/2011 یک افزودنی موجود در این محصول استفاده را فقط در فرم فیلم برای کاربردهای تماس با مواد غذایی محدود می کند. برای جزئیات کامل به مقررات مراجعه کنید. رزین پلی اتیلن با چگالی بسیار کم FLEXOMER (VLDPE)™ ETS -9078 NT 7 در درجه اول برای اکستروژن ریخته گری شکافی در نظر گرفته شده است. این رزین با توزیع وزن مولکولی باریک دارای خواص کشش برجسته است و فیلم های ریخته گری مدول پایین، شفافیت بالا و تعادل عالی بین چقرمگی و سفتی تولید می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.910 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D1525
دمای ذوب (DSC)	120 C°	248.0 F°	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.