

Akulon® F130-C

Nylon 6	دسته بندی	® DSM Somos	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Akulon®F130-C یک ماده پلی آمید 6 (نایلون 6) است. این محصول در اروپا موجود است و روش پردازش: اکستروژن فیلم است. Akulon® ویژگی های اصلی F130-C عبارتند از: روانکاری ویسکوزیته متوسط

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
روشنی	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	روانکار	افزودنی
-	-	روانکاری ویسکوزیته متوسط	ویژگی‌ها
-	-	ذره	اشکال
-	-	اکستروژن فیلم	روش فرآیند
-	-	حجم ویژه در مقابل دما (ISO 11403-2) ویسکوزیته در مقابل نرخ برش (ISO 11403-2)	داده‌های چند نقطه‌ای

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.13	-	ISO 1183
عدد ویسکوزیته	cm ³ /g 196	-	ISO 307
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ISO 8295
	1.0	-	ISO 8295
	1.2	-	ISO 8295
ضخامت فیلم - تست شده	μm 50	mil 1.97	-
مدول کششی	MPa 455	psi 65992.29	Internal method
تنش کششی		-	ISO 527-3
	MPa 31.0	psi 4496.18	ISO 527-3
	MPa 82.0	psi 11893.12	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی	% 350	-	ISO 527-3
مقاومت پارگی شلوازی	N/mm 32.0	-	ISO 6383-1
نرخ انتقال بخار آب	g/m ² /24 hr 35	g/100 in ² /24 hr 2.26	DIS 15106-1/-3
نرخ انتقال اکسیژن		-	DIS 15105-1/-2
	cm ³ /m ² /bar/24 hr 26	-	DIS 15105-1/-2
	cm ³ /m ² /bar/24 hr 38	-	DIS 15105-1/-2
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مقاومت در برابر سوراخ شدن (۵۰.۰ میکرون)	J/cm 13.0	-	Internal method

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
Internal method	-	3.03	RSV
Internal method	-	Pa.s 810	ویسکوزیته مذاب
-	-	-	نامشخص
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 11359-2	-	9.0E-5 cm/cm/°C	CLTE
نوری			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
Internal method	-	% 83.0	عبور نور (Transmittance)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.