# Novamid® 2030A-8

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ®DSM Somos | **دسته بندی** | Nylon 66/6 |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Novamid® 2030A-8 یک ماده پلی آمید 66/6 کوپلیمر (نایلون 66/6) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه برای اکستروژن یا اکستروژن فیلم موجود است. ویژگی اصلی Novamid® 2030A-8: دارای رتبه اشتعال پذیری. کاربرد معمول Novamid® 2030A-8: فیلم

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | فیلم | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن<br>اکستروژن فیلم | -<br>- | -<br>- |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.13 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **جذب آب** | 2.8 % | - | ISO 62 |
| **عدد ویسکوزیته** | 246 cm³/g | - | ISO 307 |

| حرارتی | | | |
|---|---|---|---|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| دمای ذوب | 200 C° | 392.0 F° | ISO 11357-3 |

| الکتریکی و اشتعال‌پذیری | | | |
|---|---|---|---|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| طبقه‌بندی اشتعال‌پذیری | HB | - | IEC 60695-11-10, -20 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.