Novamid® 2620J

تولیدکننده	®DSM Somos	**دسته بندی**	Nylon 6/6T
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Novamid® 2620J یک ماده پلی آمید 6/6T کوپلیمر (نایلون 6/6T) است. این ماده در آسیا اقیانوسیه برای اکستروژن موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
جذب آب	3.5 %	-	ISO 62
عدد ویسکوزیته	183 cm³/g	-	ISO 307

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب	205 °C	401.0 °F	ISO 11357-3

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.