Bionate® 90A

تولیدکننده	®DSM Somos	**دسته بندی**	PC+TPU
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Bionate® 90A یک محصول پلی کربنات + TPU (PC+TPU) است. این محصول می‌تواند از طریق اکستروژن یا قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Bionate® 90A شامل کاربردهای پزشکی/بهداشتی و تماس با مواد غذایی می‌باشد. ویژگی‌ها شامل: زیست‌سازگار زیبایی‌شناسی خوب انعطاف‌پذیری خوب مقاومت بالا در برابر ترک‌های تنش (ESCR) مقاوم در برابر سایش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌سازگار مقاومت خوب در برابر سایش انعطاف‌پذیری خوب مقاومت خوب مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) اپتیکال‌ها مقاوم در برابر اکسیداسیون	- - - - - - -	- - - - - -
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	رتبه نامشخص DMF رتبه‌بندی نامشخص FDA	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف کهربایی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	14 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D955
	1.2 %	-	-
	0.0 to 3.0 %	-	-
سختی دورومتر	91	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	55.1 MPa	7991.59 psi	-
	7.99 MPa	1158.85 psi	-
	11.1 MPa	1609.92 psi	-
	36.9 MPa	5351.9 psi	-
ازدیاد طول کششی	410 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	41.6 MPa	6033.58 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	1.90 MPa	275.57 psi	ASTM D790
مقاومت سایش Taber	9.10 mg	-	ASTM D1044
استحکام پارگی	96.3 kN/m	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 88.0	F° 190.4	ASTM D1525
CLTE	1.6E-4 cm/cm/°C	-	ASTM E831

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	19 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	4.80	-	ASTM D150

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	177 °C to 210	350.6 - 410.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.