

Arnitel® EL740-H/A

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------|------------|
| TPC-ET | دسته بندی | ® DSM Somos | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

Arnitel® EL740-H/A یک ماده الاستومر کوپلی استر ترموپلاستیک (TPC-ET) است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب‌گیری تزریقی در دسترس است. ویژگی‌های مهم Arnitel® EL740-H/A: مقاوم در برابر شعله و تثبیت‌کننده حرارتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|------------|--------------------|----------------|---------|
| افزودنی | تثبیت کننده حرارتی | - | - |
| ویژگی‌ها | پایداری حرارتی | - | - |
| روش فرآیند | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---------------------------|------------------------|----------------|-----------|
| چگالی | g/cm ³ 1.27 | - | ISO 1183 |
| جمع‌شدگی قالب (Shrinkage) | 2.0 % | - | ISO 294-4 |
| | 1.8 % | - | - |
| | - | - | - |

| فیزیکی | | | |
|------------|-------------|-----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| جذب آب | | - | ISO 62 |
| | % 0.60 | - | - |
| | % 0.15 | - | - |
| سختی Shore | 74 | - | ISO 868 |

| مکانیکی | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| مدول کششی | MPa 1100 | psi 159541.8 | ISO 527-2 |
| تنش کششی | MPa 34.0 | psi 4931.29 | ISO 527-2 |
| استحکام ضربه Charpy شکافدار | | - | ISO 179/1eA |
| | kJ/m ² 4.0 | ft·lb/in ² 1.9 | - |
| | kJ/m ² 10 | ft·lb/in ² 4.76 | - |

| حرارتی | | | |
|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| دمای ذوب | C° 220 | F° 428.0 | ISO 11357-3 |
| CLTE | | - | ISO 11359-2 |
| | 1.1E-4 cm/cm/°C | - | - |
| | 1.1E-4 cm/cm/°C | - | - |

| الکتریکی و اشتعال پذیری | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| طبقه بندی اشتعال پذیری | HB | - | IEC 60695-11-10, -20 |

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.