# Diaterm® B26 SSR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | DTR S.r.l. (Develop (Thermoplastic Resins | **دسته بندی** | Nylon 66 |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Diaterm®B26 SSR یک ماده پلی آمید 66 (نایلون 66) است. این محصول در اروپا موجود است. ویژگی های اصلی Diaterm®B26 SSR عبارتند از: مقاوم در برابر شعله/دارای رتبه شعله، اصلاح ضربه، مقاومت در برابر ضربه

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | تغییر دهنده ضربه‌ای | - | - |
| **ویژگی‌ها** | تغییرات ضربه‌ای<br>مقاومت در برابر ضربه، بالا | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | ذره | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.08 g/cm³ | - | ASTM D792 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 50.0 | psi 7251.9 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 50 | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | MPa 1700 | psi 246564.6 | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | J/m 850 | ft·lb/in 15.92 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | | - | ASTM D648 |
| | C° 200 | F° 392.0 | ASTM D648 |
| | C° 60.0 | F° 140.0 | ASTM D648 |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | C° 208 | F° 406.4 | ASTM D1525 |
| **دمای ذوب** | C° 260 | F° 500.0 | DSC |

## عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت ویژه سطحی** | 1.0E+13 ohms | - | ASTM D257 |
| **مقاومت ویژه حجمی** | 1.0E+15 ohms·cm | - | ASTM D257 |
| **درجه اشتعال‌پذیری** | HB | - | UL 94 |
| **دمای اشتعال سیم داغ (GWIT)** | C° 650 | F° 1202.0 | IEC 60695-2-13 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| دمای خشک کردن | C° 90.0 | F° 194.0 | - |
| زمان خشک کردن | hr 1.0 | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.