# Dialon 2530

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | DTR S.r.l. (Develop (Thermoplastic Resins | **دسته بندی** | PC |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Dialon 2530 یک ماده پلی کربنات (PC) است. این ماده در اروپا موجود است. ویژگی های مهم Dialon 2530 عبارتند از: دارای درجه اشتعال، جریان بالا

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | جریان بالا | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.20 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 28 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.50 to 0.70 % | - | ASTM D955 |
| **جذب آب** | 0.10 % | - | ISO 62 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| تنش کششی | MPa 60.0 | psi 8702.28 | ISO 527-2 |
| کرنش کششی | % 50 | - | ISO 527-2 |
| مدول خمشی | MPa 2400 | psi 348091.2 | ASTM D790 |
| مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار | J/m 550 | ft·lb/in 10.3 | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| دمای تغییر شکل حرارتی | C° 130 | F° 266.0 | ISO 75-2/A |
| دمای نرم‌شوندگی Vicat | C° 147 | F° 296.6 | ISO 306/B50 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating) | V-2 | - | UL 94 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.