Ducaseal Anti-Microbial

تولیدکننده	Dugdale Plc	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ducaseal، ترکیبات PVC به طور خاص برای سهولت در پردازش در فرآیندهای هم‌اکستروژن و پس از هم‌اکستروژن توسعه یافته‌اند و برای کاربردهای استاتیک و دینامیک مناسب هستند. آنها به پردازشگران این امکان را می‌دهند که محصولات نهایی تولید کنند که به PVC چسبیده و سطح پایدار و با کیفیتی را ارائه دهند - یک ویژگی مهم که ورود گرد و غبار و کثیفی را به حداقل می‌رساند و با افزایش عمر مفید محصول، ارزش افزوده ایجاد می‌کند. چندین گرید سفارشی تولید شده است که همگی نسبت‌های عملکرد هزینه جذابی را ارائه می‌دهند. با بازیابی انحراف حداقل 25%، Ducaseal Static یک مهر و موم بادوام بین پروفیل‌های PVC و واحدهای شیشه‌ای مهر و موم شده فراهم می‌کند. برعکس، Ducaseal Dynamic دارای بازیابی انحراف حداقل 40% است و برای ارائه مهر و موم‌های درب و پنجره ضد آب طراحی شده است. برای کاربردهایی که شامل تماس با PC (پلی کربنات) است، مانند مهر و موم‌های سقف‌های گلخانه‌ای، Ducaseal Non-Migratory مشکل ترک‌های تنش را حل می‌کند. Ducaseal Anti-Microbial به کنترل رشد باکتری در شرایط مرطوب و مرطوب کمک می‌کند، به عنوان مثال در دوش‌ها و حمام‌ها. تمام ترکیبات ما به طور دقیق مشخص شده و الزامات عملکردی BPF 345/2 - مواد PVC-U برای واشرها و نوارهای آب‌بندی برای پنجره‌ها، درها، گلخانه‌ها و دیوارهای پرده‌ای را برآورده می‌کنند. مواد در یک محدوده رنگی به همراه سیاه، سفید یا خاکستری - محبوب‌ترین سایه‌ها در اروپا در دسترس هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت خوب در برابر UV مقاوم در برابر میکروب	- -	
کاربردها	کاربردهای خودرویی پوشش کابل واشرها شلنگ دستگاه‌های مهر و موم	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود سفید	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن اکستروژن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 to 1.40 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	50 to 90	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	-
ازدیاد طول کششی	250 to 450 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-10 °C to 70	14.0 - 158.0 °F	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
بازیابی تغییر شکل	-	-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.