Ducaseal Non-Migratory

تولیدکننده	Dugdale Plc	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کامپاندهای PVC داکاسیل (Ducaseal) به طور ویژه برای سهولت پردازش در فرآیندهای کو-اکستروژن و پس از کو-اکستروژن توسعه یافته‌اند و برای کاربردهای استاتیک و دینامیک مناسب هستند. آنها پردازشگران را قادر می‌سازند تا محصولات نهایی تولید کنند که به PVC بچسبند و سطح نهایی خوب و ثابتی را ارائه دهند - یک ویژگی مهم که ورود گرد و غبار و کثیفی را به حداقل می‌رساند و با افزایش عمر مفید محصول، ارزش افزوده ایجاد می‌کند. چندین گرید سفارشی تولید شده است که همگی نسبت‌های عملکرد هزینه جذابی را ارائه می‌دهند. داکاسیل استاتیک (Ducaseal Static) با حداقل بازیابی تغییر شکل 25٪، یک مهر و موم بادوام بین پروفیل‌های PVC و واحدهای شیشه‌ای مهر و موم شده ایجاد می‌کند. در مقابل، داکاسیل دینامیک (Ducaseal Dynamic) دارای حداقل بازیابی تغییر شکل 40٪ است و برای ارائه مهر و موم‌های درب و پنجره مقاوم در برابر آب و هوا طراحی شده است. برای کاربردهایی که شامل تماس با PC (پلی کربنات) هستند، مانند مهر و موم‌های سقف گلخانه‌ها، داکاسیل غیر مهاجر (Ducaseal Non-Migratory) بر مشکل ترک خوردگی تنشی غلبه می‌کند. داکاسیل ضد میکروبی (Ducaseal Anti-Microbial) به کنترل رشد باکتری‌ها در شرایط مرطوب و نمناک، به عنوان مثال در دوش‌ها و حمام‌ها کمک می‌کند. تمام کامپاندهای ما دارای مشخصات بالایی هستند و الزامات عملکرد BPF 345/2 - مواد PVC-U برای واشرها و نوارهای آب‌بندی برای پنجره‌ها، درها، گلخانه‌ها و دیوارهای پرده‌ای را برآورده می‌کنند. مواد در طیف وسیعی از رنگ‌ها در کنار سیاه، سفید یا خاکستری - محبوب‌ترین سایه‌ها در اروپا - در دسترس هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پایان سطح خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	پوشش کابل	-	-
	واشرها	-	-
	شلنگ	-	-
	دستگاه‌های مهر و موم	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
	رنگ‌های موجود	-	-
	سفید	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-
	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 to 1.40 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	65 to 90	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	-
ازدیاد طول کششی	250 to 450 %	-	-

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای سرویس‌دهی	-10 to 80 °C	14.0 - 176.0 °F	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
بازیابی تغییر شکل		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.