Ducaseal Static

تولیدکننده	Dugdale Plc	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Ducaseal، ترکیبات PVC به طور خاص برای سهولت پردازش در فرآیندهای هم‌اکستروژن و پس از هم‌اکستروژن توسعه یافته‌اند و برای کاربردهای ایستا و دینامیک مناسب هستند. این ترکیبات به پردازشگران اجازه می‌دهند محصولات نهایی تولید کنند که به PVC چسبیده و سطح پایدار و خوبی را ارائه می‌دهند - ویژگی مهمی که ورود گرد و غبار و کثیفی را به حداقل می‌رساند و با افزایش عمر مفید محصول ارزش افزوده ایجاد می‌کند. چندین درجه سفارشی تولید شده است که همگی نسبت‌های عملکرد هزینه جذابی را ارائه می‌دهند. با بازیابی انحراف حداقل 25%، Ducaseal Static یک مهر و موم بادوام بین پروفیل‌های PVC و واحدهای شیشه‌ای مهر و موم شده فراهم می‌کند. برعکس، Ducaseal Dynamic با بازیابی انحراف حداقل 40% طراحی شده است تا مهر و موم‌های درب و پنجره ضد آب را ارائه دهد. برای کاربردهایی که شامل تماس با PC (پلی‌کربنات) هستند، مانند مهر و موم‌های سقف گلخانه، Ducaseal Non-Migratory مشکل ترک‌های استرسی را حل می‌کند. Ducaseal Anti-Microbial به کنترل رشد باکتری‌ها در شرایط مرطوب و مرطوب کمک می‌کند، به عنوان مثال در دوش‌ها و حمام‌ها. تمام ترکیبات ما به طور خاص مشخص شده‌اند و الزامات عملکردی BPF 345/2 - مواد PVC-U برای گسکت‌ها و نوارهای آب‌بندی برای پنجره‌ها، درب‌ها، گلخانه‌ها و دیوارهای پرده‌ای را برآورده می‌کنند. مواد در یک طیف از رنگ‌ها به همراه سیاه، سفید یا خاکستری - محبوب‌ترین سایه‌ها در اروپا در دسترس هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پایان سطح خوب	-	
	مقاومت خوب در برابر UV	-	
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	پوشش کابل	-	-
	واشرها	-	-
	دستگاه‌های مهر و موم	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
	رنگ‌های موجود	-	-
	سفید	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-
	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 to 1.40 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	50 to 90	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	-
ازدیاد طول کششی	250 to 500 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-10 °C to 70	14.0 - 158.0 °F	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
بازیابی تغییر شکل	-	-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.