Dugdale PVC Static Flexible PVC Nitrile Compound

تولیدکننده	Dugdale Plc	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب گسکت استاتیک (مشخصات BPF 345/2). این ترکیب برای سهولت پردازش در تجهیزات اکستروژن مشترک و پس از اکستروژن توسعه یافته است. شرایط راه‌اندازی معمولاً ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد مسطح است، هرچند این ممکن است بسته به فرآیند کاربر نهایی متفاوت باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
کاربردها	واشرها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.35 g/cm³	-	BS 2782 620A

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	58 to 62	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	11.5 MPa	1667.94 psi	BS 2782 320A
ازدیاد طول کششی	350 %	-	BS 2782 320A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محدوده نرم‌شوندگی	63.0	-	BS 2782 365A

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.