

## Bexloy® W

lonomer	دسته بندی	DuPont Performance Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Bexloy® W در انواع مختلفی موجود است. خواص زیر نشان دهنده محدوده خواص برای اکثر گریدها است. در جایی که فقط یک عدد ذکر شده است، همه گریدها با آن مقدار نشان داده می شوند. رزین های یونومر اصلاح شده Bexloy® W برای اولین بار برای کاربردهای خودرویی بیرونی قالب گیری تزریقی مانند روکش های قالب گیری شده با رنگ، پوشش های سپر، قالب گیری های جانبی و سایر تریم های تزئینی مهندسی شدند.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	نکته برجسته	-	-
	مقاومت در برابر لکه	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-
	رنگ آمیزی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
	مقاومت در برابر خراش	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-

### کاربردها

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	کاربرد در زمینه خودرو	-	-
	قطعات داخلی خودرو	-	-
	قطعات خارجی خودرو	-	-
شکل ظاهری	سیاه رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.963	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.98	-	ASTM D955

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 20.7	psi 3002.29	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 400	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 707	psi 102541.87	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 850	ft·lb/in 15.92	ASTM D256
ضربه پرتاب وزنه	J 36.2	-	ASTM D3029

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
CLTE	8.3E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.