DuPont™ Entira™ AS MK400

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Ionomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Entira™ AS MK400 یک رزین یونومر بسیار جاذب الرطوبه است که به صورت گلوله های روان عرضه می شود. موارد استفاده: کاربردهای صنعتی ویژگی های بسته بندی Entira™ AS MK400 برای کاهش زمان زوال استاتیک و مقاومت سطحی پلی الفین ها و سایر پلیمرها استفاده می شود. ویژگی ها / مزایا: Entira™ AS MK400 می تواند از قبل ترکیب شود یا به صورت خشک با پلیمرها برای اکستروژن، قالب گیری یا سایر روش های پردازش مختلف مخلوط شود. کاربردها: عامل آنتی استاتیک برای استفاده در فیلم ها، قالب ها و اشکال اکسترود شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	خاصیت آنتی‌استاتیک	-	-
کاربردها	بسته‌بندی کاربرد صنعتی مخلوط کردن	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1330(a)	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.970 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	58.9 C°	138.02 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب (DSC)	91.1 C°	195.98 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطه انجماد	61 C°	141.8 F°	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند	250 C°	482.0 F°	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.