DuPont™ Entira™ AS SD100

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Ionomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ Entira™ AS SD100 یک رزین یونومر بسیار جاذب رطوبت است که به صورت گلوله های روان عرضه می شود. موارد استفاده: کاربردهای صنعتی بسته بندی ویژگی ها Entira™ AS SD100 برای کاهش زمان میرایی استاتیک و مقاومت سطحی LDPE، LLDPE و سایر پلیمرها استفاده می شود. ویژگی ها / مزایا: Entira™ AS SD100 می تواند از قبل ترکیب شود یا به صورت خشک با پلیمرها برای اکستروژن، قالب گیری یا سایر روش های پردازش مختلف مخلوط شود.
کاربردها: عامل آنتی استاتیک برای پلی اتیلن (LDPE، LLDPE و EVA) و سایر پلیمرها، در فیلم ها، قالب گیری ها و اشکال اکسترود شده

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	خاصیت آنتی‌استاتیک	-	-
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
	کاربرد صنعتی	-	-
	مخلوط کردن	-	-
	افزودنی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1330(a)	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.985 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	62.8 C°	145.04 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب (DSC)	92.2 C°	197.96 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطه انجماد	64 C°	147.2 F°	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند	180 C°	356.0 F°	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.