

Appeel® 20D875

EA	دسته بندی	DuPont Performance Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Appeel® 20D875 یک رزین اتیلن اکریلات اصلاح شده است که برای عملکرد به عنوان یک لایه آب بندی برای کاربردهای دربندی طراحی شده است. اغلب پیشنهاد می شود که مهر و موم های جداشدنی قوی را در یک محدوده دمایی گسترده به تعدادی از مواد کانتینری از جمله PP، PS، PET و PVC ارائه دهد. Appeel® 20D875 به شکل گرانول برای استفاده در تجهیزات اکستروژن و کواکستروژن معمولی طراحی شده برای پردازش رزین های پلی اتیلن موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
افزودنی	عامل لغزش	-	-
ویژگی ها	قابلیت حرارتی دما پایین نرمی قابلیت دوخت حرارتی خوب	-	-
کاربردها	پوشش چسب	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1340	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری هم‌اکستروژن اکستروژن	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.27	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 11	-	ASTM D1238, ISO 1133
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 60.0	F° 140.0	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب پیک	C° 98.0	F° 208.4	ASTM D3418, ISO 3146
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 55.0	F° 131.0	-
زمان خشک کردن	hr 5.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 140	F° 284.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 150	F° 302.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 180	F° 356.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 180	F° 356.0	-
دمای آداپتور	C° 180	F° 356.0	-

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای مذاب
-	F° 338.0	C° 170	دمای دای (قالب خروجی)
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.