Nucrel® 30707

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	EAA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ Nucrel® 30707 یک کوپلیمر اتیلن و اسید اکریلیک است که با 6.9 درصد وزنی اسید اکریلیک ساخته شده است. این رزین برای استفاده در عملیات فیلم دمشی/ریخته‌گری و پوشش‌دهی اکستروژن موجود است. می‌توان از آن در تجهیزات اکستروژن و کو-اکستروژن طراحی شده برای فرآوری رزین‌های پلی‌اتیلن استفاده کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت حرارتی دما پایین قابلیت دوخت حرارتی خوب	- -	- -
کاربردها	چسب بسته‌بندی دارو بسته‌بندی پزشکی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1310 (a) 1	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی قالب‌گیری هم‌اکستروژن	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پوشش اکستروژن فیلم ریخته‌گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.930 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای آکریلیک اسید	7.0 %wt	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	84.0 C°	183.2 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب پیک	102 C°	215.6 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطه انجماد		- 185.0 F° 185.0 F°	- ISO 3146 ASTM D3418
	85 C° 85 C°		

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	185 C°	365.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	235 C°	455.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	260 C°	500.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	285 C°	545.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	285 C°	545.0 F°	-
دمای آداپتور	285 C°	545.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 285	F° 545.0	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.