Nucrel® 30907

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	EAA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ Nucrel® 30907 یک رزین کوپلیمر اسید اتیلن است که به طور اسمی با 9.5٪ اسید اکریلیک ساخته شده است. این رزین برای استفاده در پوشش اکستروژن معمولی، پوشش کو اکستروژن و تجهیزات لمینیت اکستروژن طراحی شده برای پردازش رزین پلی اتیلن در دسترس است. این رزین همچنین ممکن است در تجهیزات اکستروژن و کو اکستروژن فیلم دمیده و ریخته‌گری معمولی استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پوشش‌های فویل	-	-
	لمینت	-	-
	کاربرد پوشش	-	-
	بسته‌بندی دارو	-	-
	بسته‌بندی پزشکی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1310 (a) 1	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-
	قالب‌گیری هم‌اکستروژن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پوشش اکستروژن فیلم ریخته‌گری	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای آکریلیک اسید	9.5 %wt	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	77.0 C°	170.6 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب پیک	98.0 C°	208.4 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطه انجماد		-	-
	83 C°	181.4 F°	ISO 3146
	83 C°	181.4 F°	ASTM D3418

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	185 C°	365.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	235 C°	455.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	260 C°	500.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	285 C°	545.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	285 C°	545.0 F°	-
دمای آداپتور	285 C°	545.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 285	F° 545.0	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.