Nucrel® 31001

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	EAA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nucrel® 31001 یک کوپلیمر از اتیلن و اسید اکریلیک است که با 9.5% وزنی اسید اکریلیک تولید شده است. این ماده برای استفاده در تجهیزات اکستروژن فیلم دمیده و ریخته‌گری و اکستروژن مشترک موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	بسته‌بندی چسب چسب	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1330	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی قالب‌گیری هم‌اکستروژن اکستروژن فیلم ریخته‌گری	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.3 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای آکریلیک اسید	9.5 %wt	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	79.0 C°	174.2 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب	99.0 C°	210.2 F°	DSC, ISO 3146
نقطه انجماد	 80 C° 80 C°	- 176.0 F° 176.0 F°	- ISO 3146 ASTM D3418

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	135 C°	275.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	185 C°	365.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	185 C°	365.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	185 C°	365.0 F°	-
دمای آداپتور	185 C°	365.0 F°	-
دمای مذاب	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	185 C°	365.0 F°	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.