Elvaloy® AC 1209

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	EMA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Elvaloy® AC 1209 یک کوپلیمر از اتیلن و متیل اکریلات است. به شکل پلت برای استفاده در تجهیزات اکستروژن معمولی طراحی شده برای پردازش رزین های نوع پلی اتیلن موجود است. 9% متیل اکریلات

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1340(a)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.927 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای متیل آکریلات	9.0 %wt	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	70.0 C°	158.0 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب	101 C°	213.8 F°	DSC, ISO 3146

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	135 C°	275.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	185 C°	365.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	185 C°	365.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	185 C°	365.0 F°	-
دمای آداپتور	185 C°	365.0 F°	-
دمای مذاب	160 °C to 235	320.0 - 455.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	185 C°	365.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.