Elvaloy® AC 1330

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	EMA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Elvaloy® AC 1330 یک کوپلیمر از اتیلن و متیل اکریلات است. به شکل پلت برای استفاده در تجهیزات اکستروژن معمولی طراحی شده برای پردازش رزین های نوع پلی اتیلن موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	لغزش	-	-
ویژگی‌ها	لغزش	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.950 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای متیل آکریلات	30.0 %wt	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	85.0 °C	185.0 °F	ASTM D3418, ISO 3146

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	135 °C	275.0 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	160 °C	320.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	185 °C	365.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	185 °C	365.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	185 °C	365.0 °F	-
دمای آداپتور	185 °C	365.0 °F	-
دمای مذاب	160 °C to 235	320.0 - 455.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	185 °C	365.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.