

Bynel® 1123

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| EVA | دسته بندی | DuPont Performance Polymers | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

رزین‌های سری BYNEL 1100®، پلیمرهای اتیلن وینیل استات اصلاح شده هستند. آنها به شکل پلت برای استفاده در تجهیزات اکستروژن و کواکستروژن معمولی که برای پردازش رزین‌های پلی اتیلن (PE) طراحی شده‌اند، در دسترس هستند. رزین‌های سری BYNEL 1100 به طیف گسترده‌ای از مواد می‌چسبند. آنها بیشتر برای چسبیدن به PE، اینومرها، EVA و در برخی موارد PVC، PS، HIPS و PP استفاده می‌شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| رتبه‌بندی‌های استاندارد | FDA 21 CFR 177.1350 | - | - |
| اشکال | ذره | - | - |
| روش فرآیند | قالب‌گیری هم‌اکستروژن اکستروژن | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|-----------|-------------------------|----------------|---------------------|
| وزن مخصوص | g/cm ³ 0.950 | - | ASTM D792, ISO 1183 |

| فیزیکی | | | |
|---------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | g/10 min 6.7 | - | ASTM D1238, ISO 1133 |

| حرارتی | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| دمای نرم‌شوندگی Vicat | C° 50.0 | F° 122.0 | ASTM D1525, ISO 306 |
| دمای ذوب پیک | C° 74.0 | F° 165.2 | ASTM D3418, ISO 3146 |
| نقطه انجماد | C° 51 | F° 123.8 | ASTM D3418 |

| اطلاعات فرآیند | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| دمای منطقه ۱ سیلندر | C° 135 | F° 275.0 | - |
| دمای منطقه ۲ سیلندر | C° 160 | F° 320.0 | - |
| دمای منطقه ۳ سیلندر | C° 185 | F° 365.0 | - |
| دمای منطقه ۴ سیلندر | C° 210 | F° 410.0 | - |
| دمای منطقه ۵ سیلندر | C° 235 | F° 455.0 | - |
| دمای آداپتور | C° 235 | F° 455.0 | - |
| دمای مذاب | C° | - | - |
| دمای دای (قالب خروجی) | C° 235 | F° 455.0 | - |
| نامشخص | - | - | - |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.