Elvax® 150W

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ Elvax® 150W یک رزین کوپلیمر اتیلن-وینیل استات برای استفاده در کاربردهای صنعتی است. این رزین به صورت گرانول عرضه می‌شود و حاوی افزودنی آمید "W" برای بهبود مدیریت گرانول است. ترکیب 32 % به وزن محتوای کوماونر وینیل استات، حاوی افزودنی آمید "W" برای بهبود مدیریت گرانول. پایدارکننده حرارتی: آنتی‌اکسیدان BHT. کاربردها رزین‌های Elvax® می‌توانند در انواع مختلفی از کاربردها شامل قالب‌گیری، ترکیب، اکستروژن، چسب‌ها، درزگیرها و ترکیب‌های موم استفاده شوند. برای اطلاعات و خواص اضافی مرتبط با کاربردهای خاص، لطفاً به راهنماهای انتخاب درجه موجود در وب‌سایت Elvax® برای کاربردهای صنعتی مراجعه کنید. http://: www2.dupont.com/Elvax/en_US/tech_info/index.html

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پایداری حرارتی	-	-
کاربردها			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	چسب‌ها	-	-
	مخلوط کردن	-	-
	ترکیب	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	چسب‌ها	-	
	پوشش سیم	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-
	ترکیب	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن ورق	-	-
	قالب‌گیری فوم ساختاری	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.957 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	43 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	32.0 %wt	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	36.0 C°	96.8 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب پیک	63.0 C°	145.4 F°	ASTM D3418, ISO 3146

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.