Elvax® 240A

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ Elvax® 240A یک رزین کوپلیمر اتیلن-وینیل استات برای استفاده در کاربردهای صنعتی است. ترکیب: ۲۸٪ از وزن، محتوای کوماونر وینیل استات، تثبیت‌کننده حرارتی: آنتی‌اکسیدان BHT. کاربردها: رزین‌های Elvax® می‌توانند در دامنه وسیعی از کاربردها شامل قالب‌گیری، ترکیب، اکستروژن، چسب‌ها، درزگیرها و مخلوط‌های واکس استفاده شوند. برای اطلاعات و ویژگی‌های اضافی مرتبط با کاربردهای خاص، لطفاً به راهنماهای انتخاب درجه موجود در وب‌سایت Elvax® برای کاربردهای صنعتی مراجعه کنید. http://www.dupont.com/industrial-polymers/elvax/index.html.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان تثبیت کننده حرارتی	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان کوپلیمر قابل قبول برای تماس با غذا پایداری حرارتی	- - - -	- - - -
کاربردها	چسب‌ها مخلوط کردن	- -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ترکیب	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	چسب‌ها	-	-
	پوشش سیم	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-
	ترکیب	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن ورق	-	-
	قالب‌گیری فوم ساختاری	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.951 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	43 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	28.0 %wt	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	40.0 C°	104.0 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب (DSC)	74.0 C°	165.2 F°	ASTM D3418, ISO 3146

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.