Elvax® 240W

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ Elvax® 240W یک رزین کوپلیمر اتیلن-وینیل استات برای استفاده در کاربردهای صنعتی است. این رزین به شکل پلت عرضه می شود و حاوی افزودنی آمید "W" برای بهبود جابجایی پلت است. ترکیب: 28% وزنی محتوای کومونومر وینیل استات. حاوی افزودنی آمید "W" برای بهبود جابجایی پلت. تثبیت کننده حرارتی: آنتی اکسیدان BHT. کاربردها: رزین های Elvax® می توانند در انواع کاربردها شامل قالب گیری، ترکیب، اکستروژن، چسب ها، درزگیرها و مخلوط های موم استفاده شوند. برای اطلاعات و خواص بیشتر مرتبط با کاربردهای خاص، لطفاً به راهنماهای انتخاب گرید موجود در وب سایت Elvax® برای کاربردهای صنعتی مراجعه کنید. http://www2.dupont.com/Elvax/en_US/tech_info/index.html

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	افزودنی نامشخص	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پایداری حرارتی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	مخلوط کردن	-	-
	ترکیب	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	چسب‌ها	-	-
	پوشش سیم	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-
	ترکیب	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن ورق	-	-
	قالب‌گیری فوم ساختاری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.951 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	43 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	28.0 %wt	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	40.0 C°	104.0 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب پیک	74.0 C°	165.2 F°	ASTM D3418, ISO 3146

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای فرآیند	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.