Elvax® 3124

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ Elvax® 3124 یک رزین کوپلیمر اتیلن-استات وینیل قابل اکستروژن است که به صورت گرانول برای استفاده در تجهیزات اکستروژن معمولی طراحی شده است که برای پردازش رزین‌های پلی اتیلن مناسب است. ترکیب 9.0 % به وزن محتوای هم‌مولکول استات وینیل پایدارکننده حرارتی: آنتی‌اکسیدان BHT کاربردها این رزین برای ارائه یک مهر حرارتی در دماهای پایین به خود یا بسیاری از مواد دیگر که معمولاً در کاربردهای بسته‌بندی انعطاف‌پذیر استفاده می‌شوند، طراحی شده است.
خواص ذوب این رزین اجازه می‌دهد که بر روی تجهیزات پوشش‌دهی اکستروژن و فیلم ریخته‌گری در دامنه وسیعی از سرعت‌های خط و ضخامت‌های فیلم پردازش شود. معمولاً، فیلم ریخته‌گری این درجه به پلی‌استر یا سایر زیرلایه‌ها طبق نیاز کاربرد چسبانده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پایداری حرارتی	-	
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	
کاربردها	فیلم ریخته‌گری	-	-
	کاربردهای پوشش	-	-
	فیلم	-	-
	بسته‌بندی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	-
	پوشش	-	-
	فیلم هم‌اکستروژن	-	-
	هم‌اکستروژن	-	-
	پوشش اکستروژن	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.930 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	9.0 %wt	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	77.0 C°	170.6 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب پیک	98.0 C°	208.4 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطه انجماد		-	-
	79 C°	174.2 F°	ISO 3146
	79 C°	174.2 F°	ASTM D3418

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.