Elvax® 3170SHB

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ Elvax® 3170SHB یک رزین کوپلیمر اتیلن-وینیل استات قابل اکسترود است که به شکل پلت برای استفاده در تجهیزات اکستروژن معمولی طراحی شده برای پردازش رزین های پلی اتیلن موجود است. ترکیب: 18% وزنی محتوای کومونومر وینیل استات. افزودنی لغزنده، افزودنی ضد بلوک. تثبیت کننده حرارتی: آنتی اکسیدان BHT. کاربردها: این رزین برای ایجاد یک مهر و موم حرارتی با دمای پایین به خود یا بسیاری از مواد دیگر که معمولاً در کاربردهای بسته بندی انعطاف پذیر استفاده می شوند، طراحی شده است. خواص مذاب این رزین به آن اجازه می دهد تا روی تجهیزات فیلم دمیده شده در طیف گسترده ای از ضخامت فیلم و نسبت های دمیدن پردازش شود. همچنین می توان آن را با انواع پلیمرهای دیگر به طور مشترک اکسترود کرد. این رزین معمولاً به عنوان لایه مهر و موم با دمای پایین در فیلم های اکسترود شده مشترک استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
	لغزش	-	-
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	پایداری حرارتی	-	-
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
	لغزش	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	بسته‌بندی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-
	فیلم هم‌اکستروژن	-	-
	هم‌اکستروژن	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	18.0 %wt	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	65.0 C°	149.0 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب پیک	87.0 C°	188.6 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطه انجماد		-	-
	66 C°	150.8 F°	ISO 3146
	66 C°	150.8 F°	ASTM D3418

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.