Elvax® 3180

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ Elvax® 3180 یک رزین کوپلیمر اتیلن-وینیل استات اکسترود شدنی است که به شکل گرانول برای استفاده در تجهیزات اکستروژن معمولی طراحی شده برای پردازش رزین های پلی اتیلن موجود است. ترکیب: 28% وزنی محتوای کومونومر وینیل استات. تثبیت کننده حرارتی: آنتی اکسیدان BHT. کاربردها: این رزین برای ایجاد یک مهر و موم حرارتی با دمای پایین به خود یا بسیاری از مواد دیگر که معمولاً در کاربردهای بسته بندی انعطاف پذیر استفاده می شوند، طراحی شده است. خواص مذاب این رزین به آن اجازه می دهد تا بر روی تجهیزات فیلم دمشی یا ریخته گری و ریخته گری هم اکستروژن در طیف گسترده ای از سرعت های خط و ضخامت فیلم پردازش شود. همچنین می توان آن را با انواع پلیمرهای دیگر هم اکسترود کرد. این رزین معمولاً به عنوان یک لایه مهر و موم با دمای پایین در فیلم های هم اکسترود شده استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پایداری حرارتی	-	-
	قابلیت حرارتی دما پایین	-	-
کاربردها	فیلم ریخته‌گری	-	-
	فیلم	-	-
	بسته‌بندی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	فیلم هم‌اکستروژن	-	-
	هم‌اکستروژن	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.950 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	28.0 %wt	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	43.0 C°	109.4 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب پیک	70.0 C°	158.0 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطه انجماد		-	-
	45 C°	113.0 F°	ISO 3146
	45 C°	113.0 F°	ASTM D3418

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.