Elvax® 670

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ Elvax® 670 یک رزین کوپلیمر اتیلن-وینیل استات برای استفاده در کاربردهای صنعتی است. ترکیب: 12% محتوای کومونومر وینیل استات بر اساس وزن، تثبیت کننده حرارتی: آنتی اکسیدان BHT. کاربردها: رزین های Elvax® می توانند در انواع کاربردها شامل قالب گیری، ترکیب، اکستروژن، چسب ها، درزگیرها و مخلوط های موم استفاده شوند. برای اطلاعات و خواص بیشتر مرتبط با کاربردهای خاص، لطفاً به راهنماهای انتخاب گرید موجود در وب سایت Elvax® برای کاربردهای صنعتی مراجعه کنید. http://www2.dupont.com/Elvax/en_US/tech_info/index.html

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان تثبیت کننده حرارتی	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان کوپلیمر قابل قبول برای تماس با غذا پایداری حرارتی	- - - -	- - - -
کاربردها	چسب‌ها مخلوط کردن	- -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ترکیب	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	چسب‌ها	-	-
	پوشش سیم	-	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-
	ترکیب	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن	-	-
	پردازش فوم	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن ورق	-	-
	قالب‌گیری فوم ساختاری	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.933 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.35 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوای وینیل استات	12.0 %wt	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	79.0 C°	174.2 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب پیک	95.0 C°	203.0 F°	ASTM D3418, ISO 3146

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای مذاب	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.