# Fusabond® E100

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | DuPont Performance Polymers | **دسته بندی** | HDPE, HMW |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

DuPont™ Fusabond® E100 یک پلی اتیلن با چگالی بالا اصلاح شده با انیدرید است که عمدتاً برای استفاده به عنوان یک جزء در ترکیب با سایر پلیمرها از جمله پلی الفین ها و پلی آمیدها در نظر گرفته شده است. برای اکستروژن در شکل خالص خود در اکستروژن ها یا کواکستروژن های معمولی در نظر گرفته نشده است. به شکل پلت برای استفاده در تجهیزات اکستروژن و کواکستروژن معمولی طراحی شده برای پردازش رزین های پلی اتیلن (PE) موجود است. موارد استفاده: اصلاح کننده پلیمر

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | چگالی بالا | - | - |
| **کاربردها** | مخلوط کردن | - | - |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | FDA 21 CFR 175.105 | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.954 g/cm³ | - | ASTM D792, ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 2.0 g/10 min | - | ASTM D1238, ISO 1133 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 127 C° | 260.6 F° | ASTM D1525, ISO 306 |
| **دمای ذوب پیک** | 134 C° | 273.2 F° | ASTM D3418, ISO 3146 |
| **نقطه انجماد** | 115 C° | 239.0 F° | ASTM D3418 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای مذاب** | C° | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.