DPE® 6611

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DPE® 6611 یک ماده پلی اتیلن با چگالی کم است. این ماده در آمریکای شمالی برای ترکیب یا اکستروژن در دسترس است. کاربرد معمول DPE® 6611: افزودنی/مستربچ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ترکیب	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب اکستروژن	- -	- -

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	232 C°	449.6 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	288 C°	550.4 F°	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای منطقه ۳ سیلندر	304 °C	579.2 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	310 °C	590.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	310 °C	590.0 °F	-
دمای آداپتور	310 °C	590.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	310 °C	590.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.