DuPont™ 20 Series DPE-2010

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ 20 Series DPE-2010، رزین پلی اتیلن با چگالی کم ویژه، با شاخص جریان مذاب کم و تبلور متوسط مشخص می شود. این محصول که از طریق یک فرآیند پلیمریزاسیون منحصر به فرد تولید می شود، دارای انعطاف پذیری و مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی فوق العاده ای است. ویژگی ها: حاوی اولئامید به عنوان یک عامل لغزنده است. ویژگی ها/مزایا: رزین های پلی اتیلن ویژه DPE-2010 با الزامات ASTM D1248-69، نوع I، کلاس A، دسته 3 مطابقت دارند. کاربردها: بطری ها و لوله های قالب گیری شده دمشی تزریقی و لوله های اکسترود شده به ویژه مورد استفاده در بسته بندی های پزشکی، دارویی و مراقبت شخصی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	لغزش اولئامید	-	-
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) جریان پایین	- - -	- - -
کاربردها	بطری‌ها بسته‌بندی آرایشی	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی پزشکی بسته‌بندی دارویی لوله‌کشی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 3 DMF 1528 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فرآیند قالب‌گیری دمشی تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.920 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	-
	1.9 g/10 min	-	ASTM D1238
	1.9 g/10 min	-	ISO 1133

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	96.0 C°	204.8 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب پیک	109 C°	228.2 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطه انجماد		-	-
	96 C°	204.8 F°	ISO 3146
	96 C°	204.8 F°	ASTM D3418

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	180 to 235 °C	356.0 - 455.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.