DuPont™ 20 Series DPE-2020T

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ 20 Series DPE-2020T، رزین پلی اتیلن با چگالی کم ویژه است که با شاخص ذوب پایین و بلورینگی متوسط مشخص می‌شود. این محصول که از طریق یک فرآیند پلیمریزاسیون منحصر به فرد تولید شده است، انعطاف‌پذیری فوق‌العاده و مقاومت در برابر ترک‌های ناشی از تنش‌های محیطی دارد. ویژگی‌ها/مزایا: DPE-2020T عمدتاً برای استفاده در لوله‌های اکسترود شده طراحی شده است و از یک روش آزمایش DuPont برای غربالگری نقص‌های احتمالی لوله عبور می‌کند. کاربردها: بطری‌ها و لوله‌های قالب‌گیری تزریقی و به‌ویژه لوله‌های اکسترود شده که در بسته‌بندی‌های پزشکی، دارویی و مراقبت شخصی استفاده می‌شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا انعطاف‌پذیری خوب مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) جریان پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	بطری‌ها بسته‌بندی آرایشی	- -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی پزشکی بسته‌بندی دارویی لوله‌کشی	- - -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 3 DMF 1528 FDA 21 CFR 177.1520	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فرآیند قالب‌گیری دمشی تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.920 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	97.0 C°	206.6 F°	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب پیک	109 C°	228.2 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطه انجماد		-	-
	93 C°	199.4 F°	ISO 3146
	93 C°	199.4 F°	ASTM D3418

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	180 to 235 °C	356.0 - 455.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.