Zytel® RS LC2800 NC010

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Nylon Copolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی آمید نرم شده، با منبع تجدید پذیر، توسعه یافته برای اکستروژن

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی پلاستیفایر	- -	- -
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی پلاستیک شده	- -	- -
کاربردها	فیلم پروفایل‌ها ورق	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پوشش اکستروژن اکستروژن فیلم	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن پروفایل اکستروژن ورق	- -	- -
داده‌های چند نقطه‌ای	مدول برش در مقابل دما (ISO 11403-1) مدول کششی در مقابل دما، دینامیک (ISO 11403-1)	- -	- -
کد نشانه‌گذاری قطعه (ISO 11469)	PA-P	-	-
شناسه رزین (ISO 1043)	PA-P	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	550 MPa	79770.9 psi	ISO 527-2
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	16 kJ/m²	7.61 ft·lb/in²	ISO 179/1eA

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	30.0 C°	86.0 F°	ISO 11357-2
دمای ذوب	220 C°	428.0 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.