Zytel® 158 NC010

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Nylon 612
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی آمید 612 بدون تقویت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E41938-234358	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	UL رتبه نامشخص	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پوشش اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -
داده‌های چند نقطه‌ای	تنش ایزوتروپیک در مقابل کرنش (ISO 11403-1) مدول سکنت در برابر کرنش (ISO 11403-1) تنش برش در مقابل نرخ برش (ISO 11403-1)	- - - -	- - - - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	حجم ویژه در مقابل دما (ISO 11403-2) مدول کششی در مقابل دما، دینامیک (ISO 11403-1) ویسکوزیته در مقابل نرخ برش (ISO 11403-2)	- -	
کد نشانه‌گذاری قطعه (ISO 11469)	>PA612<	-	-
شناسه رزین (ISO 1043)	PA612	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.06 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	-
	1.1 %	-	Internal Method
	1.1 %	-	Internal Method
	1.5 %	-	ISO 294-4
	1.5 %	-	ISO 294-4
جذب آب		-	ISO 62
	3.0 %	-	-
	1.3 %	-	-
عدد ویسکوزیته	120 cm³/g	-	ISO 307
سختی Rockwell	114	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2400 MPa	348091.2 psi	ISO 527-2
تنش کششی	62.0 MPa	8992.36 psi	ISO 527-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کرنش کششی	% 4.3	-	ISO 527-2
کرنش کششی نامی در هنگام شکست	% 35	-	ISO 527-2
ازدیاد طول کششی	% 4.3	-	ISO 527-3
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179/1eA
	kJ/m² 4.2	ft·lb/in² 2.0	-
	kJ/m² 4.2	ft·lb/in² 2.0	-
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف		-	ISO 179/1eU
	بدون شکست	-	-
	بدون شکست	-	-
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار		-	ISO 180/1A
	kJ/m² 5.0	ft·lb/in² 2.38	-
	kJ/m² 4.0	ft·lb/in² 1.9	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	C° 135	F° 275.0	ISO 75-2/B
	C° 62.0	F° 143.6	ISO 75-2/A
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 60.0	F° 140.0	ISO 11357-2
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 180	F° 356.0	ISO 306/B50
دمای ذوب	C° 218	F° 424.4	ISO 11357-3
CLTE		-	ISO 11359-2
	1.2E-4 cm/cm/°C	-	-
	1.2E-4 cm/cm/°C	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	-- ohms	-	IEC 60093
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	IEC 60093
استحکام الکتریکی	36 kV/mm	-	IEC 60243-1
گذردهی نسبی		-	IEC 60250
	3.60	-	-
	3.20	-	-
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	IEC 60250
	0.014	-	-
	0.017	-	-
طبقه‌بندی اشتعال‌پذیری		-	IEC 60695-11-10, -20
	HB	-	-
	HB	-	-
شاخص اکسیژن	25 %	-	ISO 4589-2

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی مذاب	0.900 g/cm³	-	-
ظرفیت گرمایی ویژه مذاب	2800 J/kg/°C	-	-
رسانندگی گرمایی مذاب	0.19 W/m/K	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.