Dartek B-601

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dartek B-601 یک محصول پلی آمید 66 (نایلون 66) است. این ماده می‌تواند با اکستروژن فیلم، لمینت، فرم‌دهی حرارتی یا فرم‌دهی وکیوم پردازش شود و در آمریکای شمالی موجود است.
کاربردهای Dartek B-601 شامل بسته‌بندی و فیلم است. ویژگی‌ها شامل: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، وضوح، مقاوم در برابر حرارت، بوی کم یا بدون طعم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر چربی شفافیت بالا مقاومت حرارتی بالا انتقال بوی پایین مانع رطوبت	- - - - -	- - - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی غذا بسته‌بندی	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن فیلم لمینت‌کردن ترموفرمینگ فرم‌دهی وکیوم	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.15 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک	0.45	-	ASTM D1894
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
مدول سکانت	689 MPa 689 MPa	- 99931.18 psi 99931.18 psi	ASTM D882 - -
استحکام کششی	62.1 MPa 62.1 MPa	- 9006.86 psi 9006.86 psi	ASTM D882 - -
ازدیاد طول کششی	300 % 300 %	- - -	ASTM D882 - -
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	600 g	21.16 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	35 g 30 g	- 1.23 oz 1.06 oz	ASTM D1922 - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نفوذپذیری اکسیژن	0.20 cm³·mm/m²/atm/hr 24	-	ASTM D3985
انتقال بخار آب	9.3 g/m²/24 hr	0.5999 in²/100 g/hr 24	ASTM E96

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	1.5 %	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.