Dartek F-101

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dartek F-101 یک محصول پلی آمید 66 (نایلون 66) است. این ماده می‌تواند با اکستروژن فیلم، لمینت، فرم‌دهی حرارتی یا فرم‌دهی وکیوم پردازش شود و در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: بسته‌بندی. ویژگی‌ها شامل: وضوح، استحکام بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کاهش خوب شفافیت بالا استحکام بالا	- - -	- - -
کاربردها	بسته‌بندی غذا بسته‌بندی	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم لمینت‌کردن	- -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ترموفرمینگ فرم‌دهی وکیوم	- -	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.13 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	689 MPa 689 MPa	- 99931.18 psi 99931.18 psi	ASTM D882 - -
استحکام کششی	62.1 MPa 62.1 MPa	- 9006.86 psi 9006.86 psi	ASTM D882 - -
ازدیاد طول کششی	300 % 300 %	- - -	ASTM D882 - -
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	600 g	21.16 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	35 g 30 g	- 1.23 oz 1.06 oz	ASTM D1922 - -
نفوذپذیری اکسیژن	1.4 cm³·mm/m²/atm/ 24 hr	-	ASTM D3985
انتقال بخار آب	290 g/m²/24 hr	18.71 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Haze)	% 1.0	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.