Dartek O-401

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Nylon 66
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dartek O-401 یک محصول پلی آمید 66 (نایلون 66) است. این ماده می‌تواند با اکستروژن فیلم، لمینت، فرم‌دهی حرارتی یا فرم‌دهی وکیوم پردازش شود و در آمریکای شمالی موجود است.
کاربردهای Dartek O-401 شامل بسته‌بندی و فیلم است. ویژگی‌ها شامل: سختی خوب، استحکام پاره شدن خوب، Toughness، مقاوم در برابر حرارت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	نفوذپذیری گاز پایین	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	بسته‌بندی	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن فیلم لمینت‌کردن ترموفرمینگ فرم‌دهی وکیوم	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.14 g/cm³	-	ASTM D792

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	15 µm	0.5906 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	2240 MPa	324885.12 psi	-
	2240 MPa	324885.12 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	241 MPa	34954.16 psi	-
	62.1 MPa	9006.86 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	50 %	-	-
	250 %	-	-
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	45 g	1.59 oz	-
	75 g	2.65 oz	-
نفوذپذیری اکسیژن	0.98 cm³·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM D3985
انتقال بخار آب	150 g/m²/24 hr	9.68 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کدورت (Haze)	% 1.0	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.