Fusabond® M603

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	PE Alloy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Fusabond® M603 یک کوپلیمر اتیلن تصادفی است که یک مونومر را در خود جای داده است که به عنوان معادل انیدرید مالئیک برای کاربردهای کاربردی طبقه بندی می شود. ترکیب دقیق به عنوان اطلاعات اختصاصی در نظر گرفته می شود. کاربردها: Fusabond® M603 در انواع کاربردهایی استفاده می شود که در آن بهبود چسبندگی برای پوشش ها مورد نیاز است، یا سازگاری برای ترکیبات مورد نیاز است. در این کاربردها، رزین Fusabond® معمولاً با یک پلیمر ماتریس پلی الفین برای پردازش بیشتر مخلوط می شود. مثالها عبارتند از: چسب ها، اصلاح پلیمر، کامپوزیت های چوب-پلاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها مخلوط کردن کاربردهای پوشش	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	108 C°	226.4 F°	ASTM D3418, ISO 3146

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.