Fusabond® M623XF

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	PE Alloy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Fusabond® M623XF یک کوپلیمر اتیلن تصادفی است که یک مونومر را در خود جای داده است که به عنوان معادل انیدرید مالئیک برای کاربردهای کاربردی طبقه بندی می شود. ترکیب دقیق به عنوان اطلاعات اختصاصی در نظر گرفته می شود. کاربردها: Fusabond® M623XF به عنوان یک اصلاح کننده برای گنجاندن در فرمولاسیون های چسب مذاب گرم برای افزایش عملکرد چسب های مذاب گرم استفاده می شود. با EVA و کوپلیمرهای استر اکریلیک اتیلن قابل اختلاط است: بهترین استفاده زمانی است که در فرمولاسیون های مذاب گرم EVA یا کوپلیمرهای استر اکریلیک اتیلن برای افزایش و گسترش عملکرد چسبندگی گنجانده شود. به دلیل سیالیت بالا و نقطه ذوب بالاتر، ممکن است مزایای پردازش و جابجایی را برای فرمولاسیون های مذاب گرم نیز به همراه داشته باشد. Fusabond® M623XF همچنین می تواند به صورت لاتکس پراکنده شود یا به صورت پودر آسیاب شود، برای سایر کاربردهای فرآیند و مصارف نهایی. کاربردها شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نیست: چسب ها، اصلاح پلیمر، عامل اتصال، پوشش پودری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها مخلوط کردن کاربردهای پوشش	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.940 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238, ISO 1133
	60 g/10 min	-	-
	400 g/10 min	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	100 C°	212.0 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطه انجماد		-	-
	80 C°	176.0 F°	ISO 3146
	80 C°	176.0 F°	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.