# Mylar® A (300 guage)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | DuPont Performance Polymers | **دسته بندی** | PET |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

فیلم های Mylar Type A دارای خواص کششی متعادل و مقاومت عالی در برابر رطوبت و بیشتر مواد شیمیایی هستند. آنها می توانند در برابر درجه حرارت های شدید از 94- تا 302 درجه فارنهایت مقاومت کنند. Mylar در شرایط عادی با گذشت زمان شکننده نمی شود، زیرا حاوی هیچ نرم کننده ای نیست.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **UL Yellow Card** | E93687-252918 | - | - |
| **ویژگی‌ها** | عمومی (هدف) | - | - |
| | چسبندگی خوب | - | - |
| | مقاومت شیمیایی خوب | - | - |
| | قابلیت پردازش خوب | - | - |
| | پایداری حرارتی خوب | - | - |
| | سختی خوب | - | - |
| | مقاوم در برابر رطوبت | - | - |
| | غیر سطح صاف پایان | - | - |
| **کاربردها** | ریسمان‌های کربن | - | - |
| | فیلم | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | برچسب‌ها | - | - |
| | لایه‌ها | - | - |
| | پوشش‌های محافظ | - | - |
| | نوار | - | |
| **شکل ظاهری** | نیمه شفاف | - | - |
| **اشکال** | فیلم | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.39 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | | - | ASTM D955 |
| | 1.2 % | - | - |
| | 0.80 % | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ضخامت فیلم - تست شده** | 75 µm | 2.95 mil | - |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D882 |
| | 186 MPa | 26977.07 psi | - |
| | 214 MPa | 31038.13 psi | - |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D882 |
| | 140 % | - | - |
| | 110 % | - | - |

## نوری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کدورت (Haze)** | 29 % | - | ASTM D1003 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.