# Mylar® C (92 guage)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | DuPont Performance Polymers | **دسته بندی** | PET |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Mylar® C (92 guage) یک محصول پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Mylar® C (92 guage) شامل کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی و فیلم است. ویژگی‌ها شامل: ثبات ابعادی خوب، استحکام بالا.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **UL Yellow Card** | E93687-252990 | - | - |
| **ویژگی‌ها** | پایداری ابعادی خوب<br>خواص الکتریکی خوب<br>استحکام بالا | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | قطعات الکتریکی<br>فیلم | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | فیلم | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.39 g/cm³ | - | ASTM D1505 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ضخامت فیلم - تست شده** | 23 µm | 0.9055 mil | - |
| **استحکام کششی** | 186 MPa | 26977.07 psi | ASTM D882 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت ویژه سطحی** | 1.0E+16 ohms | - | ASTM D257 |
| **مقاومت ویژه حجمی** | 1.0E+18 ohms·cm | - | ASTM D257 |
| **استحکام دی‌الکتریک** | 280 kV/mm | - | ASTM D149 |
| **ضریب تلفات (Dissipation Factor)** | 0.016 | - | ASTM D150 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.