Mylar® EL (92 guage)

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Mylar® EL (گیج 92) یک محصول پلی اتیلن ترفتالات (PET) است. در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Mylar® EL (گیج 92) شامل کاربردهای پوششی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی و فیلم است. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، انعطاف پذیری خوب، مقاوم در برابر حرارت، استحکام بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E93687-252917	-	-
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	خواص الکتریکی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	قطعات الکتریکی	-	-
	فیلم	-	-
	لمینت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.39 g/cm³	-	ASTM D1505

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	23 µm	0.9055 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	200 MPa	29007.6 psi	-
	234 MPa	33938.89 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	120 %	-	-
	91 %	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+16 ohms	-	ASTM D257
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+18 ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	280 kV/mm	-	ASTM D149
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.016	-	ASTM D150

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	16 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.