# Mylar® J (265 guage)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | DuPont Performance Polymers | **دسته بندی** | PET |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Mylar® J (265 guage) یک محصول پلی اتیلن ترفتالات (PET) است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمولی: فیلم. ویژگی ها عبارتند از: شفافیت، براقیت بالا

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **UL Yellow Card** | E93687-252918 | - | - |
| **ویژگی‌ها** | شفافیت بالا<br>درخشش بالا | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | فیلم | - | - |
| **اشکال** | فیلم | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.39 g/cm³ | - | ASTM D1505 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ضخامت فیلم - تست شده** | µm 66 | mil 2.6 | - |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D882 |
| | MPa 193 | psi 27992.33 | - |
| | MPa 248 | psi 35969.42 | - |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D882 |
| | % 120 | - | - |
| | % 90 | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.