Mylar® MO 21 (1400 guage)

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Mylar® MO 21 (گیج 1400) یک محصول پلی اتیلن ترفتالات (PET) است. در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Mylar® MO 21 (گیج 1400) شامل کاربردهای پوششی، فیلم و سیم و کابل است. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر حرارت، استحکام بالا، جذب رطوبت کم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E93687-252918	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر استخراج خواص الکتریکی خوب پایداری حرارتی خوب استحکام بالا جذب رطوبت پایین	- - - - -	- - - - -
کاربردها	دیافراگم‌ها عایق الکترونیکی فیلم لمینت‌ها	- - - -	- - - -
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.39 g/cm³	-	ASTM D1505

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	350 µm	13.78 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	172 MPa	24946.54 psi	-
	165 MPa	23931.27 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	200 %	-	-
	200 %	-	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	47 %	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.