Fusabond® P353

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuPont Fusabond® P353 یک پلی پروپیلن اصلاح شده شیمیایی است. موارد استفاده: کاربردهای خودرو، اصلاح پلاستیک، اصلاح کننده پلیمر کاربردها: عامل اتصال، ترکیبات PP پر شده با الیاف شیشه بلند، و در فرآیندهای پالتروژن PP و تشک شیشه ای؛ تقویت کننده چسبندگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی مخلوط کردن	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.904 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D1238, ISO 1133
	22 min g/10	-	-
	470 min g/10	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	112 °C	233.6 °F	ASTM D1525, ISO 306
دمای ذوب (DSC)	135 °C	275.0 °F	ASTM D3418, ISO 3146
نقطه انجماد	93 °C	199.4 °F	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند	°C	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.