Fusabond® P613

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuPont™ Fusabond® P613 یک پلی پروپیلن اصلاح شده با انیدرید است. موارد استفاده: اصلاح کننده پلیمر کاربردها: عامل اتصال، PP پر شده با الیاف شیشه کوتاه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.903 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	-		ASTM D1238, ISO 1133
	49 g/10 min	-	-
	120 g/10 min	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	162 C°	323.6 F°	ASTM D3418, ISO 3146

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.