Viton® A-200

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Viton® A-200 فلوئوروالاستومر یک پلیمر صمغی "خانواده A" است که در مقایسه با فلوئوروالاستومرهای موجود، پردازش بهبود یافته ای را نشان می دهد. Viton A-200 برای استفاده با عامل پخت بیسفنول قالب گیری تمیز، Viton Curative No. 50 طراحی شده است. در مقایسه با سایر دیپلیمرهای "خانواده Viton A-200 ،"A ویژگی های زیر را ارائه می دهد: - ویسکوزیته کمتر - جریان قالب بهبود یافته - ویژگی های اکستروژن عالی - رهاسازی بهتر از قالب - رسوب کمتر در قالب - مقاومت بهبود یافته در برابر فشردگی. کاربردها: - قالب گیری انتقالی و تزریقی -- اورینگ ها -- آب بندهای ساقه سوپاپ و آب بندهای شفت -- قطعات با اشکال پیچیده - اکستروژن ها -- شیلنگ و لوله سوخت - پوشش محلول -- پارچه -- مخازن یا ظروف شیمیایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت تغییر شکل فشاری پایین	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	سیالیت خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
	عملکرد خوب در جداسازی قالب	-	-
کاربردها	واشر	-	-
	لوله	-	-
	اتصالات لوله	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مهر و موم‌ها کاربرد پوشش پوشش پارچه	- - -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.2600 2	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری انتقال رزین پوشش چرخ دنده قالب‌گیری تزریقی	- - - - -	- - - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.82 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	76	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	5.70 MPa	826.72 psi	ASTM D412
استحکام کششی	11.1 MPa	1609.92 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	200 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری (Compression Set)		-	-
	7.0 %	-	ASTM D395B
	10 %	-	ASTM D395
	16 %	-	ASTM D395
	35 %	-	ASTM D395B

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا		-	ASTM D573
	% 13-	-	ASTM D573
	% 25-	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 5.0	-	ASTM D573
تغییر در سختی دورومتر در هوا	3.0	-	ASTM D573

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.