Viton® A-201C

تولیدکننده	DuPont Performance Polymers	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Viton® A-201C یک محصول فلوئوروالاستومر است. می توان آن را با اکستروژن، قالب گیری تزریقی یا قالب گیری انتقال رزین پردازش کرد و در اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Viton® A-201C شامل شیلنگ/لوله، هوافضا، کاربردهای نظامی و کاربردهای آب بندی است. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، دوده، مقاوم در برابر خوردگی، مقاوم در برابر سایش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه (30%)	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اسید	-	-
	مقاوم در برابر قارچ	-	-
	مقاومت در برابر بنزین	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب در برابر خوردگی	-	-
	نفوذپذیری گاز پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر اکسیداسیون	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شلنگ مهر و موم‌ها لوله‌کشی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AMS 7276 MIL R-83248	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	ورق	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری انتقال رزین	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.82 g/cm³	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	1.82 g/cm³	-	ASTM D1895
سختی دورومتر	79	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	5.90 MPa	855.72 psi	ASTM D412
استحکام کششی	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	210 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری	16 %	-	ASTM D395

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان خروج از قالب		-	-
	min 10	-	-
	min 1400	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.